

Nazwa kwalifikacji: **Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych**

Oznaczenie kwalifikacji: **A.02**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A.02-01-16.05

Czas trwania egzaminu: **150 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2016

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Przygotuj w mieszalniku jednorodną masę plastyczną kamionkową według podanej receptury. Kontroluj jednorodność masy, sprawdzając jej stan na powierzchni rozcięcia na pół próbki masy w kształcie kulki. Rozciętą kulkę masy, potwierdzającą jednorodność masy, pozostaw na stanowisku do oceny, a masę przełóż do zbiornika na masę gotową i zabezpiecz przed wyschnięciem.

Wypełnij metryczkę i naklej ją na zbiornik z masą.

Wszystkie czynności wykonuj zgodnie z instrukcją stanowiskową obsługi mieszalnika oraz przepisami bhp. Uporządkuj stanowisko pracy.

Receptura

Składnik masy	Uziarnienie	Ilość
Gлина kamionkowa	poniżej 1 mm	3,00 kg
Szamot kamionkowy	poniżej 2 mm	2,40 kg
Piasek kwarcowy	poniżej 2 mm	0,50 kg
Skaleń	poniżej 2 mm	0,10 kg
Woda	--	1,8 l

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 3 rezultaty:

- masa plastyczna kamionkowa,
- rozcięta kulka masy plastycznej kamionkowej,
- metryczka naklejona na zbiorniku z masą plastyczną

oraz

przebieg wykonania masy plastycznej kamionkowej.

Metryczka

Nazwa masy:	
Skład masy jakościowy:	Skład masy ilościowy:
Sposób kontroli jednorodności masy:	
Data sporządzenia masy:	
Numer stanowiska:	